



FICHE TECHNIQUE DES SPÉCIFICATIONS


Rev 5: 01-05-20

PAGE: 1/1

MICROZIR SAND

Analyse Chimique			Propriétés physiques	
	SPÉCIFICATIONS GARANTIES	TYPIQUE		
ZrO₂ +HfO₂	> 65%	65,9	Poids spécifique	4,6-4,8
TiO₂	< 0,25%	0,15	Dureté Mohs	7,5
Fe₂O₃	< 0,15%	0,08	Point de fusion	2.200 °C
Al₂O₃	< 1,50%	0,30	Perte au feu	<0,9%
SiO₂	< 33,0%	32,1	Solubilité dans l'eau	Insoluble
Uranium + Thorium	<500ppm 3,9 Bq/g ± 20%		Inflammabilité	Ininflammable
			Apparence	Sable brun

Analyse Granulométrique Laser	
d50 (microns)	135± 50
d97 (microns)	250 ± 50



Présentation
Big Bags et sacs en papier